

Aurich Textilien

Geomesh for sublimation

Ekologinen reikäkangasbanneri sisä- ja ulkotiloihin. Kevyt, kankainen ratkaisu perinteisen pvc-bannerin tilalle.



Aurich Textilien

Aurich Textiliesin valmistama Geomesh on reiällinen 100 % polyesterikangas. Kangas on huolellisesti kudottu ja säännölliseen pintaan syntyy hyvä tulostusjälki. Kudoksessa käytetyt erittäin lujat langat takaavat ryhdikkyuden, kun kangas on kiinnitetty paikoilleen.

- Mainonta
- Sisustaminen / tilauudistukset
- Promootiot / tapahtumat

Aurich Geomesh for sublimation

AU3158FRN255100 / AU3158FRN310100

- 230g knitted polyesterikangas
- Valkoinen mattapintainen
- Reiällinen, siisti ja säännöllinen kudotus
- Ekologinen, PVC-vapaa tulostusmateriaali
- Voidaan kylmäleikata, reunat eivät rispaannu
- Tulostus: sublimaatio
- Paloluokitus: B1
- Ulkokesto: lyhytaikaisesti ulkokäyttöön
- Rullakoko: 2,55x100m, 3,10x100m

 Sublimaatiotulostimille

 Sisäkäyttöön

 Ulkokäyttöön lyhytaikaisesti

Testattava ennen varsinaista käyttöä.

Tilaa ja kokeile!

Löydät materiaalin helposti tuotekoodilla.

SERIDECO
VERKKOKAUPPA



SERIDECO

Seri-Deco Oy

Jussilansuora 15 04360 Tuusula

| Puh. 010 841 8080

| myynti@seri-deco.fi

| www.seri-deco.fi

Technisches Datenblatt
technical datasheet

Aurich Textilien
Otto-Hahn-Str. 11
42477 Radevormwald



Artikel / Article		3158FRN Geo Mash		
Ausfall / textile fabric		Wirkware / knitted fabric		

Bezeichnung		Vorgaben / Einheiten / unit	Normen / norm	Tol.
Breite / width		gemäß Bestellung / as ordered		+/-2
Material / material		100% Polyester		
Farbe / color		mattweiss / matt white		
Ausrüstung / coating		druckvorbehandelt / prepared für printing		
Gewicht / weight		240 g/m²	DIN EN 12127	+/-10%
Einstellung / setting	Längs / wale	80 / 10 cm	DIN 53883	+/-10
	Schuss / weft	120 / 10 cm	DIN 53883	+/-10
Dicke / thickness		0,600 mm		+/-0,05
Höchstzugkraft / tensile strenght	Längs / lengthwise	>1000 N	EN ISO 13934-1	
	Quer / crosswise	>1100 N		
Höchstzugkraft - Dehnung / elongation	Längs / lengthwise	45%	EN ISO 13934-1	+/-10
	Quer / crosswise	40%		+/-10
Brennklasse / flammability classification		B1	DIN 4102-01	
Bemerkung / remark				
Ersteller / Laboratory technician: C. Houben				
Datum / date: 20.04.2016				